

# TOP FLOOR

210111

Cement kötőanyagú padló bevonat-~~és~~-záróréteg

---

## Leírás

A TOP FLOOR egykomponensű, cementkötésű, szálerősítésű premix szárazkeverék. Nagy nyomó- és hajlítószilárdságának és kiváló kopási ellenállásának köszönhetően különösen alkalmas nagy forgalmú- ipari- , Nuvolato- vagy Acid Stain- padlók készítéséhez. Különösen alkalmas sérült betonpadlók felújítására.

---

## Tulajdonságok

A TOP FLOOR alkalmazható 10-15 mm vastagságban vagy 15-25 mm vastagságban 3-6 mm kvarchomokkal összekeverve.

- Könnyű felhasználás
  - Műanyagra vagy megszilárdult betonra alkalmazható
  - Alacsony karbantartási költségek
  - Alkalmas 10-25 mm-es pressbeton felületképzéshez
  - A targonca forgalomnak ellenáll
  - Fagy- és olvasztósó álló
  - Felülete nagy tömörségű
  - Beltérben és kültérben alkalmazható
- 

## Felhasználási területek

A TOP FLOOR nagy kopásállóságot igénylő belső és külső vízszintes betonfelületekhez használható, például:

- Kereskedelmi és ipari padlók
  - Élelmiszer-feldolgozók / tárolók, szennyvíz- és víztisztító telepek
  - Kórházak, parkolók, garázsok, iskolák, bevásárlóközpontok és színházak
  - Szobák, pubok, üzletek megjelenítése
- 

## Alkalmazás

### **TOP FLOOR bekeverése**

A TOP FLOOR közönséges ejtőkeverő forgó dobjában keverhető. 25 kg TOPFLOOR-hoz 4,0 - 4,2 l vizet kell keverni. Először csak a víz felét öntsük a keverőbe, és ehhez adjuk hozzá az összes TOP FLOOR-t. 3-5 percig kell keverni, miközben hozzáadjuk a maradék vizet. Keverjük, amíg egyenletes állagot nem kapunk.

**Felhordás meglévő betonra IDEAL BOND alapozóval**

## MŰSZAKI ADATLAP

A betonfelület nyomószilárdságának legalább 25 N/mm<sup>2</sup> -nak, a felületi húzó-tapadó szilárdság elvárható értékének 1,5 N/mm<sup>2</sup>-nek kell lennie. Minden port, laza és gyengén tapadó anyagot marással és nagynyomású mosással teljesen el kell távolítani. A fogadó felület tiszta, habarcsból, zsírtól, olajtól, laza és porló részekről mentes legyen.

Az alkalmazás előtti napon az aljzatot be kell áztatni, hogy ne a felhordott vékony rétegből szívja ki a vizet. Alkalmazás előtt távolítsa el minden víztócsát a felületről.

### **Ideal Bond keverék**

Adagoljunk kb. 6-7 liter vizet minden 25 kg-os IDEAL-BOND zsákhoz, és keverjük kb. 3 percig kis sebességű habarcskeverővel, amíg a konzisztencia megfelelő nem lesz. Ne lépjük túl a feltüntetett vízmennyiséget!

Dörzsöljük a keveréket az előkészített, nedves alapfelületre kemény sörtés kefével, 1-2 mm vastagságban, 2 kg/m<sup>2</sup> anyagfelhasználást figyelembe véve.

Azonnal vigye fel a TOP FLOOR keveréket "friss a frissre" technikával. Használat előtt kérjük, olvassa el az IDEAL-BOND termék műszaki adatlapját.

Öntsük a bekevert TOP FLOOR-t (a keverési eljárást lásd fent) az IDEAL BOND-os fogadófelületre és simítsuk be. A TOP FLOOR felületének kialakítása a közismert betonozási módszerekkel történjen.

### **Ipari padló**

Használjon propelleres simítót „Float shoe” simító papuccsal a besimításhoz. Ügyelni kell arra, hogy a felületet a simítóval ne „égesse meg”.

### **Press betonpadló**

A szokásos módon járjon el.

### **Utókezelés**

Legalább öt napig tartsuk nedvesen a TOP FLOOR-t. Párazáró utókezelő szer is használható. A tökéletes szilárdulás érdekében a TOP FLOOR felhordását követő 48-72 órára javasoljuk, hogy nedvesített geotextíliát helyezzen a felületre.

### **Dilatációk**

A lehető leghamarabb vágja be a dilatációkat, de legkésőbb az öntéstől számított 24 órán belül.

Az alaplemezen meglévő dilatációkat át kell vezetni az új padlóba is, azaz meg kell, hogy jelenjenek az új TOP FLOOR felületen. A TOP FLOOR-ban elhelyezett vágásoknak a teljes keresztmetszeten át kell haladniuk.

30 napos szilárdulás után töltsse fel a dilatációkat IDEAL FLEX-PU-val.

---

## Technikai információ

Bedolgozási hőmérséklet: 5-25 ° C.

---

### Anyagszükségletek

Hozzávetőleges anyagfogyasztás / m<sup>2</sup> / 10 mm vastagságra vonatkozóan:

15 mm vastagságig	20 kg/m <sup>2</sup> Top Floor
15 mm felett	16,6 kg/m <sup>2</sup> Top Floor+ 3,4 kg kvarc-homok (3-6 mm a Top Floor tömegének 20%-a).

25 mm-t ne haladja meg a rétegvastagság.

IDEAL BOND: kb. 2 kg / m<sup>2</sup>

---

### Csomagolás

A TOP FLOOR 25 kg-os zsákokba van csomagolva.

Eltarthatósági ideje száraz helyen, eredeti csomagolásában: 12 hónap.

A standard szín szürke. Igény szerint további színek is elérhetők.

---

### Óvintézkedések

A TOP FLOOR cementalapú termék. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. **Érintkezés** esetén friss vízzel mossa le. További részletek a biztonsági adatlapon találhatóak.

PROFESSZIONÁLIS TERMÉK, SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

### FONTOS:

Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. A felhasználó felelőssége a termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatával kapcsolatban. Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja és érvényteleníti. Az ebben szereplő adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális felhasználásra szolgálnak és a cég igény szerint rendszeresen szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket