

PETROTEX-S

201202v1

Védő impregnálószer betonfelületekhez olaj és víz ellen

Leírás

A PETROTEX-S oldószer alapú, akril-sziloxán termék a betonfelületek védőkezelésére. A PETROTEX-S egy impregnáló emulzió, amely megvédi a felületet az olaj és a víz felszívódásától. Nem képez fóliát, hanem behatol az anyagba. Ezért nem válik le, nem reped, nem hámlik és nem kopik.

Jellemzők

- Erős víztaszító képessége védelmet biztosít a fagyás/olvadás okozta károsodás, só kivirágzás ellen.
 - Megakadályozza, hogy mikrobák (penész, alga, moha) telepedjenek meg a felületen.
 - Csökkenti a kapilláris úton történő vízfelszívó képességet.
 - Biztosítja a jó olaj lepergetést és megkönnyíti annak eltávolítását.
 - Kombinálható az Ideal Hard kéregerősítővel.
 - Hatása hosszantartó erősen lúgos felületeken.
 - UV álló.
-

Felhasználási területek:

A PETROTEX-S-t simított betonra és dekoratív padlóra használják, amelyek erős igénybevételnek vannak kitéve, legyen az nagy forgalmi teher, illetve gyalogosforgalomból vagy görgőkől adódó teher.

Alkalmazás

Előkészítés

Az alapnak tisztának és gyantától, kipárolgásgátlótól vagy más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Erősen savas vagy maró hatású mosószerek használata esetén a felületet IW-NEUTRALIZE-vel kell semlegesíteni és alaposan át kell mosni.

Az új betonpadlók esetén a felhordás csak a padló 21 napos kora után kezdhető.

A nyomott beton technikával készült beton padlónak legalább 7-10 napot kell szilárdulnia a felhordás előtt.

Felhordás

Használat előtt alaposan keverje össze a terméket. Hígítatlanul permetezze a felületre a PETROTEX-S-t, közvetlenül a lezárt edényekből egy kompresszoros szórópisztollyal, hengerrel vagy kefével.

Több vékony réteget vigyen fel a maximális telítettség eléréséig.

Oldószerrel tisztítsa a használt eszközöket.

Műszaki adatok

Olvassa el a biztonsági adatlapot.

Anyagfelhasználás

A javasolt anyagfelhasználás beton felületen m²-enként:

Porózus felületeken vagy seprűzött felületen: 250-350 g / m²

"Helikopteres / Power Float" kész felületeken: 200-250 g / m²

Sima vagy az Ideal Hard-dal már kezelt sima felületeken: 150-200 g / m²

Csomagolás / tárolás / eltarthatóság

A PETROTEX-S felhasználásra kész állapotban van kiszerelve, 25 literes edényekben.

Eredeti, lezárt edényekben, hűvös és szellőztetett helyen, 4 ° C és 30 ° C közötti hőmérsékleten 12 hónapig tárolható.

A tartályokat tartsa távol közvetlen napfénytől, esőtől és fagytól.

Használat után azonnal zárja le a nyitott edényeket.

Figyelmeztetések

Óvintézkedések

A PETROTEX-S nem alkalmazható, ha a levegő, a termék és / vagy a felület hőmérséklete 4 ° C-nál alacsonyabb, vagy 35 ° C-nál magasabb. Kerülje az alkalmazást erős szélben, nedves padlón, vagy ha a következő 8 órán belül eső várható.

A termék alkalmazása kissé sötétebbé teheti a felületet. Célszerű előzetesen próbákat végezni.

A termék hatása az alkalmazás után 5-6 óra elteltével kezdődik, és 48 órán belül befejeződik.

Olajjal, zsírral vagy festékekkel való szennyeződés esetén a felületet IDEAL STRONG mosószerrel lehet megtisztítani. Mechanikai tisztítás esetén újra kell a felületet kezelni PETROTEX-S-sel.

Oldószerrel tisztítsa a használt eszközöket.

Használjon gumikesztyűt és védőszemüveget. Óvja az üveget, a műanyag termékeket, a fűvet és a növényeket a közvetett permetezéstől. Kerülje az élelmiszerrel való érintkezést.

További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

FONTOS:

Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. A felhasználó felelőssége a termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatával kapcsolatban. Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja és érvényteleníti. Az ebben szereplő adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális felhasználásra szolgálnak és a cég igény szerint rendszeresen szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket képzettség nélkül használni személyeknek vállalniuk kell minden járulékos kockázatot