

**Termékleírás:**

Az AQUASTAR NB 15 emulzió egy paraffin bázisú utókezelő szer, friss betonok korai védelmére. Az AQUASTAR NB 15 hátráltatja a kezelt felület idő előtti kiszáradását.

**Műszaki jellemzők:**

Hatóanyag: paraffin  
Sűrűség: kb. 0,99 ±0,01 kg/l  
Szín és halmazállapot: fehér, enyhén ragadós folyadék  
Szag: jellegzetes  
Felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között

**Anyagigény:**

kb. 0,15 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>

**Felhasználási területek:**

Az AQUASTAR NB 15 emulzió széleskörűen használható betonszerkezetek építési munkái során:

- betonburkolatok
- útépités
- magasépítési betonszerkezetek
- alaplemezek
- padlólemezek

**Felhasználási javaslatok:**

- Az AQUASTAR NB 15 párazáró folyadékot szóróberendezéssel (pl. kerti permetező) javasoljuk a friss betonfelületre kiszórni.
- Az utókezelőszer felhordása mindig a beton kötéseinek kezdete előtt történjen meg! Ennek vizuálisan megjelenése: csillogó nedvesből matt nedvessé váló felület. Jellemzően a felületen látható fényes vízfilm kezd eltűnni.
- Ügyelni kell arra, hogy a felszórásra kerülő fehér film egyenletes és zárt legyen.
- Az egyenetlen felhordás (tócsaképződés) kerülendő!
- Hígítatlanul felhasználható, használat előtt fel kell keverni.
- Száradást követően az utókezelő szer maradványát nem kell eltávolítani. A szokásos forgalom azt fokozatosan eltávolítja.

**Megjegyzés:**

Az AQUASTAR NB 15 elsősorban olyan betonfelületek kezeléséhez alkalmas, amelyek nem kerülnek további festésre, burkolásra. Amennyiben erre mégis sor kerülne, a megszilárdult filmet el kell távolítani (pl. homok- vagy golyószórással).

Ha a padlófelületre burkolat vagy bevonat kerül, Akрилstat párazáró anyagunkat javasoljuk.

Alkalmazása előtt próbafelhasználás szükséges az érvényben lévő szabványok és szakmai szabályok betartásával

<b>Tárolás:</b>	Óvni kell erős napsugárzástól, fagytól és szennyeződésektől. Eredeti zárt edényben fél évig tárolható. Fagyérzékeny anyag, megfagyás után nem használható fel.
<b>Csomagolás:</b>	10/20 liter/kanna
<b>Gyártó:</b>	BT3 Betontechnik GmbH, Bahnstr 57, 2604 Theresienfeld engedélyével a BetónRatio s.r.o, 917 01 Trnava, Skladová 2
<b>Magyarországi forgalmazó:</b>	Avers Fiber Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 286. +36 30 211 3807 avers@avers.hu www.avers.hu